

即日歩行OK

床レベルーG

—— 屋内用張り物下地調整材 —— F 適合商品

(NSK自主表示制度に基づく表示)

水で練ってトンボなどで均すだけで
平らな床ができ上がります。

高品質

作業性はそのままだ、収縮率を大幅に低減。(従来品の約1/5)

速硬性

従来品に比べ、格段の速硬性を実現。施工約4時間後(標準期)の軽歩行可能。

工期短縮

従来品に比べ、含水率の低下速度が速く、早期の仕上材施工を実現。

水量 6.3_ℓ

本製品はカタログに記載されている方法で使用してください。

速硬・速乾型 セメント系セルフレベリング材

床レベラー-G



薄塗用は地域限定販売商品です。

用途	床レベラー-G (8~50mm)	一般ビル、マンション、学校、病院などのコンクリート床の 下地調整材として、新設、補修などの工事に最適							
	薄塗用 (2~7mm)	施工厚みの極めて薄い部位、すり合わせ等で修正レベルの 薄い箇所の工事に最適							
荷姿	床レベラー-G		薄塗用						
	25kg紙袋(ポリ内袋)		25kg紙袋(ポリ内袋)						
施工量の目安 (1袋当り)	塗り厚(mm)	施工面積(m ²)	施工厚み(mm)	施工面積(m ²)					
	30	約0.5	5	約3.2					
	20	約0.8		約8.0					
10	約1.6	2							
試験成績	項目	水量	フロー値	軽歩行 可能時間		圧縮強度(N/mm ²)		接着強度(N/mm ²)	
				7日	28日	下地		表地	
	床レベラー-G	6.3ℓ/袋	210±10mm	夏期 約3時間	20.9	24.2	1.0以上	0.8以上	
	薄塗用	6.3ℓ/袋	230±10mm	冬期 約5時間	20.6	24.5	1.0以上	0.8以上	

混練水量を厳守してください。

JASS15 M-103規格による。

使用方法



前処理・プライマー処理

- 施工する床面に付着したレタンス等の異物を除去し、掃除機で清掃してください。
- 施工面の孔や隙間は、漏れを防ぐ為モルタルで埋めてください。
- 仕上げレベルを表示する為の墨出し・アタリの設置を行ってください。
- 施工前日に、気泡防止・接着力増強のため、U-プライマーGの希釈液をデッキブラシ、ハケ等ですり込むように所定量を十分に塗布してください。

金ゴテ押え下地(防水下地程度の面精度)は3倍希釈液を1回塗布で施工できます。

コンクリート・モルタル下地状況	1回目	2回目	塗布量 (m ² /缶)
金ゴテ押さえ下地	3倍希釈液	—	150~200
木ゴテ押さえ下地	6倍希釈液	4倍希釈液	100~150
雨に打たれた下地・ドライアウト 軽量コンクリート下地	6倍希釈液	4倍希釈液	80~100

混練

- 混練り水は、6.0~6.3ℓ(1袋当り)の範囲で用いてください。
- ハンドミキサー(600rpm以上)あるいはSL専用ミキサーを使用し、3分以上混練してください。

流し込み

- 仕上げレベルを目標に流し込み、コテやトンボで均してください。
- 混練り後、長く放置しますと硬化が始まり、流動性が低下しますので、流し込み、均し、打ち継ぎは、混練り後15分以内に行ってください。
- 施工面積、厚みにより堰が必要になる場合がありますので、詳しい施工に関しては弊社までお問い合わせください。

養生・その他

- 硬化するまでは窓等を閉めて、風を止め急激な乾燥を避けてください。
- 現場状況にもよりますが、養生期間は通常3日以上(表面水分8%以下)、60日以内を目途に表面仕上げ材を施工してください。冬期は7日以上、60日以内を目途に表面仕上げ材を施工してください。また冬期 風通しの悪い場所については、上記養生期間より長くなる場合がありますので、硬化後は通風・換気にご留意願います。
- 白華が発生した場合は乾燥後ポリッシャー等で取り除いてください。
- 気泡(ピンホール)や打ち継ぎ部の不陸が発生した場合はポリッシャー等で凸部を削り取り、凹部が大きな場合にはセメント系補修材で処理してください。
- 塗床材の下地には適しませんが、やむをえず施工する場合は、養生期間終了後乾燥を確認し、レタンスの除去およびエポキシ系浸透プライマー等によるSL材表面の強度増強処置を行ってください。
- 木質系仕上材を直貼りする場合は、仕上げ材裏面に緩衝材のあるものを施工してください。
- プライマーの塗布やSL材の施工は、気温5℃以下では行わないでください。プライマー塗布からSL材の硬化までに気温が5℃以下になると考えられる場合は、適切な採暖を行ってください。
- コンクリートは、金ゴテ1回押さえ(防水下地程度)が、適当です。機械ごての使用は、接着が不十分になる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
- コンクリートは、打設後1ヶ月以上養生し、乾燥を良く確認してください。下地の水分は、接着を阻害します。
- コンクリート養生剤は、成分により接着を阻害するものがありますので、使用の際には弊社までお問い合わせください。



注意

製造日より2ヶ月以内に使用してください。

- 貯蔵保管はセメントに準じて湿気を避けてください。
- セメント、珪砂等、他の材料を加えないでください。
- 気温5℃以下の施工は避けてください。

- 取り扱いの際には手袋、長靴、保護メガネ、防護マスク等の保護具を着用してください。
- 吸入した場合：新鮮な空気の場所に移動し、水又は温水でうがいをしてください。
- 目に入った場合：清浄な水で15分以上目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合：汚れた衣服や靴を脱ぎ、付着した部分を水又はぬるま湯で洗い流してください。
- 飲み込んだ場合：水で口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。

宇部興産株式会社

建設資材カンパニー 建材販売部 建材販売グループ
〒105-8449 東京都港区芝浦1丁目2番1号 シーパンスN館
TEL(03)5419-6205 FAX(03)5419-6269

大阪建材支店 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-2-16(桜橋東洋ビル) TEL 06-6346-1403
名古屋建材支店 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-1-10(アーバンネット名古屋ビル20F) TEL 052-961-1375
広島建材支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22(広島興銀ビル) TEL 082-244-7234
九州建材支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-10-24(天神セントラルプレイス) TEL 092-781-2309
東北建材営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3(鹿島広業ビル) TEL 022-262-6235
札幌建材営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-4 TEL 011-784-8183

技術の翼
革新の心
Wings of technology
Spirit of innovation
UBE

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0409048(床レベラー-G) 0510004(薄塗用)
放散等級 区分表示	F
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

販売取扱店