UBE 左官用プレミックスモルタル

UBE補修用モルタル

軽量で塗り易い
補修モルタル

宇部興産株式会社

UBE補修用モルタル

左官用
プレミックスモルタル

●物理的性質

	7日	28日
圧縮強度(N/mm^2)	1.9	2.5
曲げ強度(N/mm^2)	4.25	5.2
接着強度(N/mm^2)	1.15	1.65

●荷姿と標準塗面積

	荷姿	標準塗面積
UBE補修用モルタル	25kg入 紙袋	5mm厚 5m^2

特　長

● ヒビ割れの少ない仕上がり面ができます。
特殊焼成骨材と特殊混和剤等を理想的に配合している為、収縮亀裂の少ない仕上がり面が出来上がります。

● 接着性、作業性に優れています。
特殊混和剤、安定した接着力が得られ、作業性に優れている為、大幅な能率アップが可能です。

● 薄塗工法を始めとして多用途に使用できます。
薄塗工法からブロック面、防水下地等、内外部共、多用途に使用できます。

用　途

●コンクリートの躯体の薄塗り
● ALC、ブロック面の薄塗り
●防水下地、防水押さえ
● U 字構等のジョイント部補修

施工上の注意

●塗り面は十分清掃し、水洗い又は、プライマー塗布処理後施工して下さい。
●流動性を失ったモルタルに再度水を加えて使用しないで下さい。
●練りおきしたモルタルに新しいモルタルを追加しないで下さい。
●気温が 5℃以下になった場合は施工しないで下さい。
●混練後はなるべく早めに御使用下さい。
●モルタル接着増強剤は U- プライマー# 45（3 倍液塗布混合兼用）をご使用下さい。

注意事項

●貯蓄保管はセメントに準じて湿気を避けて下さい。
●セメント、珪砂等、他の材料を加えないで下さい。
●気温 5 ℃以下の施工は避けて下さい。
●取扱いの際には目や皮膚への付着を防ぐ為に保護具（眼鏡・手袋）を使用して下さい。
●口に入らない様に注意して下さい。
●製造日より 4 ヶ月以内に使用して下さい。
●目に入った場合：清浄な水で 15 分以上目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合：汚れた衣服や靴を脱ぎ、付着した部分を水又はぬるま湯で洗い流して下さい。
●飲み込んだ場合：水で口の中を洗うと同時に胃内容物を吐き出し、直ちに医者の手当てを受けて下さい。

宇部興産株式会社

建設資材カンパニー　建材販売部　建材販売グループ
〒105-8449 東京都港区芝浦1丁目2番1号 シーバンスN館
TEL(03)5419−6205　FAX(03)5419−6269

大阪支店	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地 2-2-16（桜橋東洋ビル）	TEL 06-6346-1403
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-11-18（興銀ビル）	TEL 052-201-7079
広島支店	〒730-0031	広島市中区紙屋町 2-1-22（広島興銀ビル）	TEL 082-244-7234
九州支店	〒810-0001	福岡市中央区天神 1-10-24（三和ビル）	TEL 092-781-2309
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町 2-2-3（鹿島広業ビル）	TEL 022-262-6235

技術の翼
革新の心
Wings of technology
Spirit of innovation
UBE

販売取扱店

2005-07 1000 大村